

## RAPPORTO DI PROVA

# 204372 / 1

Ricevimento campione: 10/11/15  
Esecuzione prova: 17/11/15  
Emissione rapporto: 20/11/15

Denominaz.campione: CONCREO.

GEMIN S.R.L.  
VIA CARDUCCI, 32  
20123 MILANO (MI)  
ITALIA

## Resistenza delle superfici ai liquidi freddi EN 12720:2013

Prodotti	Tempo di contatto						
	24 ore	16 ore	6 ore	1 ora	10 min	2 min	10 sec
Acido acetico (soluz. acquosa 10%)	-	3	-	4	-	5	-
Acetone	-	-	-	-	2	-	2
Ammoniaca (soluz. acquosa 10%)	-	3	-	4	-	5	-
Acido citrico (soluz. acquosa 10%)	-	5	-	/	-	/	-
Soluzione detergente	-	5	/	/	/	/	-
Caffé	-	3	4	5	/	/	-
Etanolo (soluz. acquosa 48%)	-	-	2	2	2	-	-
Olio di paraffina	5	/	/	/	/	-	-
Acqua distillata	5	/	/	/	-	-	-
Sudore basico	-	-	-	5	-	-	-

Valutazione dei risultati:

/	non necessaria
-	non prevista dalla norma CEN/TS 16209

- 5 = nessun cambiamento  
4 = lieve cambiamento  
visibile solo con luce riflessa  
3 = leggero segno  
visibile da diverse direzioni  
2 = segno marcato o  
lieve degrado superficiale  
1 = segno pronunciato o  
forte degrado superficiale

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Le sostanze ed i tempi di applicazione, sono quelli previsti dalla norma CEN/TS 16209:2011.
- Periodo di condizionamento: dal 10/11/2015 al 17/11/2015.

CLASSIFICAZIONE NON OGGETTO  
DI ACCREDITAMENTO:

Classe raggiunta  
secondo  
CEN/TS 16209

**E**

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.